

AGITAN[®] A208

技术信息

水性体系消泡剂

成分:	硬脂酸盐和矿物油的混合物		
外观:	液体		
颜色:	浑浊琥珀色		
典型物性:	活性成分:	约96.5%	
	粘度:	约1,000 mPas/cps	
	20°C时的密度:	约7.28 lbs/gal	
	乳化性:	可轻微乳化	

以上信息仅供参考，不得作为产品规格进行发布。如有微小偏差，不会影响产品的应用和功能。有关相应的具体规格，请查阅产品分析检验证书。

特性/应用:

AGITAN A208是一种通用型消泡剂，可在大多数粘合剂应用中有效，包括木工胶、信封和标签、建筑和天然/氯丁橡胶配方。在颜料分散和金属油墨方面也有很好的消泡效果。该消泡剂在光油、木材饰面以及多种工业涂料配方中具有出色的持久性。

主要应用:

- 涂料研磨阶段
- 木器涂料
- 涂料的调漆阶段
- 金属印刷油墨
- 信封/标签胶
- 木器胶
- 工业水性涂料和建筑涂料
- 天然/氯丁橡胶/丁腈乳胶基粘合剂
- 颜料研磨-彩色印刷油墨
- 颜料研磨-黑色印刷油墨
- 光油配方
- 透明涂料
- 高光泽涂料
- 建筑粘合剂
- 路标漆
- 压敏胶印刷油墨

建议用量/用途:

消泡剂的效果在很大程度上取决于所使用的配方，因此，在使用前，应始终进行检测（尽可能在不同添加量、温度和/或时间间隔下）以验证其性能。推荐用量范围为配方重量的 0.2%至 1.0%。

储存/处理:

产品会出现轻微的分层，因此，使用前，请首先充分搅拌均匀。自生产之日起一年后，充分搅拌均匀产品并重新检测其质量。在未开封包装容器中，最低保质期为自生产之日起 12 个月。有关其他处理信息，请参阅《材料安全数据表》。

包装:

大桶净重 400 lbs/ 181 kg, 5 加仑桶净重 37 lbs/ 17 kg。

本文中的技术建议基于大量实验数据得出，本公司不对产品在其他配方中的性能作任何保证。客户须在自己的系统中验证所购产品的性能。本技术数据表取代此前发布的旧版技术数据表。

CN

修订日期: 2014 年 6 月:

MUNZING
1455 Broad Street, Suite 3
Bloomfield, N.J. 07003-3003
USA

电话: +1-800-524-0055
传真: +1-973-338-0420
info@munzing.us
www.munzing.com