

**炭黑产品技术指标**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS**

项目 / 品种	DW501	DN301	T30	T36	T39	T40L
吸碘值 g/kg I <sub>2</sub> Absorption Number	50	50	82±5	90±5	118±5	145
DBP 吸收值 10 <sup>-5</sup> m <sup>3</sup> /kg DBP Absorption Number	124	124	102±5	60±5	78±5	55
NSA 表面积 10 <sup>3</sup> m <sup>2</sup> /kg NSA Surface Area	—	—	71~85	71~85	108~125	120
粒径 nm Effective Size	55	55	25~35	25~35	20~25	21
着色强度 % Tint Strength	—	—	108~112	117~126	119~131	140
45µm 筛余物 %≤ 45µm Sieve Residue	0.002	0.002	0.02	0.02	0.02	0.02
灰分 %≤ Ash Content	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7	0.7
加热减量 %≤ Heating Loss	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	2.0
含铅量 ppm≤ Lead Content	—	—	—	0	0	0

**产品应用推荐**

导电(外屏蔽)

导电(内屏蔽)

环保涂料色浆

印花色浆

纺丝母粒(短)

环保型色母

欢迎使用以下方式与我们取得联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:

**上海颜钛实业有限公司** 地址: 中国上海市青浦区崧泽大道 5350 弄 3-4 号  
 电话: +86-21-39876888 传真: +86-21-39876671 热线: 400-021-8700  
 网址: [www.yclmall.com](http://www.yclmall.com) 微信服务号: yt-service 微信订阅号: e-titanos

