



SAC Corporation
石英粉 & 长石粉

长石粉产品技术数据指标

产品概况

SAC生产的长石产品氧化钾含量高达10%。通过无铁研磨和精确筛选，SAC可根据客户要求生产长石产品。SF-400和SF-800品质优异，适用于重防腐涂料，陶瓷，陶瓷釉料，各种玻璃，焊接，绝缘材料和其他陶瓷元件领域中。SAC长石产品以严格控制的硬度和粒径大小，白度，使其成为长石粉市场中首选产品。

物理特性

	单位	SF-400	SF-800	检测方法
D 10	μm	1.4	1.1	激光粒度分析仪
D 50		9.1	5.0	
D 90		30.8	15.8	
D 95		35.2	21.3	
D 97		39.4	25.3	
吸油量	g/100g	24	25	
堆积密度	Untapped	0.97	0.80	
白度		73.0~76.0	74	色度测定仪
PH值		7	7	
硬度	Mohs	6	6	
湿度		<0.1	<0.1	

化学特性

SiO ₂	%	68.49	68.93	XRF
Al ₂ O ₃	%	17.100	17.030	"
Fe ₂ O ₃	%	0.060	0.060	"
Na ₂ O	%	2.100	2.100	"
K ₂ O	%	12.400	12.200	"

长石 CAS No : 68476-25-5

长石 EINECS No : 270-666-7

SAC

175-87 Ankuk Bldg, Ankuk-Dong, Jongro-Ku, Seoul, Korea

Phone : 82-2-739-7691~4 , Fax) 82-2-739-7690 , e-mail) terr1052@sac-materials.com