

# AGITAN® 155

## 技术参数

### 水性体系消泡剂

组成	有机改性聚硅氧烷和疏水二氧化硅的混合物		
外观	液体		
颜色	白色，浑浊的		
基本参数	活性份：	约 24%	
	密度/20°C：	约 1.00g/cm <sup>3</sup>	
	黏稠度：	约 1300mPas	
	水溶性：	与水任意比例混溶	
	pH（2%水分散液）	约 6.5	

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

### 特性/应用

Agitan 155 是一个聚硅氧烷乳液，具有极佳的稳定性和消泡的持久性，在水中可以任意比例混溶。Agitan 155 具有优异的耐碱性，可应用于 pH 6~11 之间。

主要应用：

- 工业涂料和木器涂料
- 印刷油墨
- 胶黏剂和乳液合成

### 建议添加量/使用

建议采用阶梯式添加量确定最佳添加量，一般在配方中添加量为 0.05-0.5%，为最有效使用，建议前添加 2/3，后添加 1/3。

### 储存和运送

AGITAN® 155 对温度并不敏感，但若储存在 15~25°C(即室温)下会比较好。如已结冻的产品，必须解冻后并搅拌均匀后使用。如产品有轻微的分层，在使用前请搅拌均匀，其保存期限为生产日后的 9 个月内。

### 包装

大桶：150kg，小桶：25kg

备注：

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556  
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos