

AGITAN[®] 155

技术信息

水性体系消泡剂

成分:	聚硅氧烷共聚物与疏水性二氧化硅的水性乳液	
外观:	液体	
颜色:	白色，浑浊	
典型物性:	活性成分:	约24%
	粘度:	约1300 mPa s
	20°C时的密度:	约1.00 g/cm ³
	水中溶解度:	以任何比例混合
	pH (浓度):	约6.5

以上信息仅供参考，不得作为产品规格进行发布。如有微小偏差，不会影响产品的应用和功能。有关相应的具体规格，请查阅产品分析检验证书。

特性/应用: AGITAN 155是具有出色稳定性和持久消泡性的聚硅氧烷乳液型产品。该消泡剂可与水以任何比例混合。AGITAN 155耐碱性好。可在pH 6至11之间使用。

主要应用:

- 工业和木材涂料
- 印刷油墨
- 胶黏剂
- 乳液生产

建议用量/用途: 建议进行梯度测试以确定最佳用量。推荐用量为总配方的 0.05%至 0.5 %。AGITAN 155 通常在颜料研磨过程中可不稀释添加，以实现最佳分散和脱泡效果。为了最有效地使用，将 2/3 的 AGITAN 155 添加在颜料研磨分散过程中，将 1/3 添加到调稀过程中。

储存/处理: AGITAN 155 对低温不敏感，但为了更好的使用效果，应将其储存在 5°C 至 25°C 之间。使用前，必须将产品解冻并通过充分搅拌使其均匀。产品在储存期间可能会轻微分层。使用前必须充分搅拌均匀 AGITAN 155。在未开封的桶中，最短保质期为自生产之日起 9 个月。

包装: IBC 吨桶净重 950 kg，大桶净重 150 kg，小桶净重 25 kg。

本文中的技术建议基于大量实验数据得出，本公司不对产品在其他配方中的性能作任何保证。客户须在自己的系统中验证所购产品的性能。本技术数据表取代此前发布的旧版技术数据表。

CN

修订日期：2018 年 6 月

MÜNZING CHEMIE GmbH
Münzingstrasse 2
74232 Abstatt

电话: +49(0)7131/987-0
传真: +49(0)7131/987-125
sales.pca@munzing.com
www.munzing.com