

EDAPLAN® LA 451 水性涂料用润湿与流平剂

➤ 化性与物性:

- ✓ 组成: 特殊聚酯, 不含有机硅
- ✓ 外观: 液体
- ✓ 颜色: 微黄色
- ✓ 一般性质

活性份	约 68%
黏稠度	低黏度
密度(在 20℃ 下)	约 1.02g/cm ³
闪点	约 27℃
pH(2% in dist. Water)	约 5.5
表面张力(1% in Water)	约 25.0mN/m

上述数据只提供作为参考使用, 并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时, 产品的应用及性能都不受影响, 有关于详细规格数据, 请查阅产品检验报告。

➤ 性质与应用

EDAPLAN® LA 451 使水性系统减低表面张力, 且低起泡性。而且, 对基材的润湿、流平、光泽度的改善都有明显成效。EDAPLAN® LA 451 不含有机硅, 没有不可重涂的副作用, 和树脂系统有良好的兼容性。

EDAPLAN® LA 451 的优点:

- 高光泽度
- 提供很好的流平性并防止贝纳窝的产生。
- 改善基材润湿性
- 不会增加起泡性
- 有良好的重涂性

➤ 建议添加量与使用方法

为达到最佳效果, 请预先测试。一般对涂料全量的添加量为 **0.1~1.0%**(含活性份), EDAPLAN® LA 451 可依配方的不同前添加、使用中添加或后添加。

➤ 储存和运送

EDAPLAN® LA 451 对温度并不敏感, 但若储存在 15~25℃(即室温)下会比较好。本产品在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

➤ 包装

大桶装 110KG 净重, 小桶装 25 KG 净重。

备注:

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:



工厂: 中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话: +86-21-32513560 传真: +86-21-32513556

免费咨询热线: 400-021-8700 网址: www.titanos.cn 微信服务号: ytservice 微信订阅号: e-titanos