

TAFIGEL® AP20

水性涂料用阴离子高分子型流变助剂

➤ 化性与物性:

✓ 组成:

阴离子型水性丙烯酸增稠剂，分散在特殊等级的白油中

✓ 外观: 液体

✓ 颜色: 白色，浊状

✓ 一般性质

活性份	约 31%
黏稠度	中等黏度
密度(在 20℃ 下)	约 1.06g/cm ³
pH(0.5%在蒸馏水中)	约 7.5

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

➤ 性质与应用

TAFIGEL® AP 20 在阴离子或非离子水性体系中作为增稠剂，具有极佳的流动和流平性，最高可用于 PH=13 的体系中，并推荐在 PUR 难增稠体系如醋丙等。

- 特殊接枝改性,提供接近于聚氨酯涂料的耐水性
- 已经预中和,使用不受 PH 值影响.
- 良好的高剪切增稠能力

➤ 主要应用范围

1. 胶黏剂 2. 印刷油墨 3. 乳胶涂料 4. 水性涂料

➤ 建议添加量与使用方法

为达到最佳效果，请预先测试。对涂料全量的添加量为 **0.2~4.0%**。

TAFIGEL® AP 20 可以不需稀释直接在制造过程中的任何一阶段添加。

➤ 储存和运送

约高于 -10℃ 以上储存即可，TAFIGEL® AP 20 对温度并不敏感，但请将此产品放置在干燥且阴凉处。产品在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 6 个月内。

➤ 包装

大铁桶装 155 KG 净重，小铁桶装 25 KG 净重。

备注:

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556

免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytsservice 微信订阅号：e-titanos