

METOLAT® LA 524 针对非水性涂料用的湿润分散剂

化性与物性:

- ✓ **组成:** 溶质: 高分子量脂肪酸衍生物的电中性盐类
溶剂: 二甲苯和异丁醇
- ✓ **外观:** 液体
- ✓ **颜色:** 透明褐色
- ✓ **一般性质**

活性份	约 50%
黏稠度	低黏度
密度(在 20°C 下)	约 0.92g/cm ³
闪点	约 25°C
水中溶解度	与一般溶剂都可溶

上述数据只提供作为参考使用, 并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时, 产品的应用及性能都不受影响, 有关于详细规格数据, 请查阅产品检验报告。

性质与应用

METOLAT® LA 524 是一种独一无二的湿润分散剂, 它因为可以防止涂料絮凝和帮助研磨, 所以被建议使用在油性涂料和亮光漆系统中。

建议添加量与使用方法

一般对涂料全量的添加量为 **0.25~1.0%**。为达到最佳效果, 请预先测试。

请注意, METOLAT® LA 524 若有添加过量的情形, 会有不良的影响产生。一般来说, 有机颜料的湿润分散剂添加量多于无机颜料。最常用的添加方式为在研磨时或在整个制程的前半段, 以前添加的方式添加。然而, 后添加的方式也可以消除絮凝或沉淀。

针对高浓度 Bentone paste 的稳定度, METOLAT® LA 524 被建议的添加量为(10~15%)。METOLAT® LA 524 在 Bentone 分散前就先加入溶剂中, 最佳添加量为对全量的 Bentone paste 5%起。

添加量使用指引: 86.7%-75.0% Naphta 10.0%~15.0% Bentone
3.3%~5.0% Propylene carbonate/water
5%以上 METOLAT® LA 524

储存和运送

METOLAT® LA 524 对温度并不敏感, 但为易燃液体, 所以必须储存在溶剂当中。本产品 in 密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

包装

大桶装 190 KG 净重。

备注: 本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:



工厂: 中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话: +86-21-32513560 传真: +86-21-32513556
免费咨询热线: 400-021-8700 网址: www.titanos.cn 微信服务号: ytservice 微信订阅号: e-titanos