

METOLAT® P 530 水系涂料用润湿分散剂

➤ 化性与物性:

- ✓ 组成: 磺化萘浓缩产品, 阴离子型
- ✓ 外观: 粉体
- ✓ 颜色: 淡棕色
- ✓ 一般性质

活性份	约 91%
盐含量 (Na ₂ SO ₄)	3-5%
水	4-6%
pH (10%水溶液)	约 10
水中溶解度	可溶

上述数据只提供作为参考使用, 并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时, 产品的应用及性能都不受影响, 有关于详细规格数据, 请查阅产品检验报告。

➤ 性质与应用

METOLAT® P 530 对无机颜料分散性好, 适用于填缝剂及其它有颜料的灰浆体系等。建议在水性颜料和染料的研磨和分散阶段, METOLAT® P 530 可以减少研磨基料的粘度, 因此可以推荐用于高浓度分散体的制备。METOLAT® P 530 特别推荐用于碳黑的分散。在水性分散体和乳液体系, 起到保护胶的作用。在建筑行业, METOLAT® P 530 可以对水泥砂浆起到增塑作用, 在水性体系, METOLAT® P 530 不易起泡, 耐盐性、耐酸耐碱性优异, 与大多数的阴离子和非离子的添加剂具有很好的相容性, 与阳离子产品会产生凝聚。

➤ 建议添加量与使用方法

采用阶梯试验法确定最佳添加量, 一般添加量为 **0.5~1.0%(相对固含量)**。要得到稳定的、流动性很好约 35% 的碳黑悬浮液, METOLAT® P 530 的添加量为 **10%(相对固含量)**; 对水泥基产品, METOLAT® P 530 添加量为 0.4~0.5%(相对水泥), 为达到最佳效果, 请预先测试。

➤ 储存和运送

METOLAT® P 530 应避免受冻, 应储存在 15~25℃(即室温)。在储存时, 本产品 在密闭罐中其保存期限为出厂日后的 12 个月内。

➤ 包装

纸袋包装, 净重: 25KG/包, 500KG/栈板

备注:

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:



工厂: 中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话: +86-21-32513560 传真: +86-21-32513556

免费咨询热线: 400-021-8700 网址: www.titanos.cn 微信服务号: ytservice 微信订阅号: e-titanos