

METOLAT® P 871 水系涂料用防缩助剂或成膜助剂

➤ 化性与物性:

- ✓ 组成: 无机载体, 乙二醇的混合物
- ✓ 外观: 粉体
- ✓ 颜色: 白色
- ✓ 一般性质

灰份	约 42%
黏稠度	易流动的粉体
外观密度(在 20℃下)	约 400g/l
水中溶解度	活性份溶解在水中

上述数据只提供作为参考使用, 并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时, 产品的应用及性能都不受影响, 有关于详细规格数据, 请查阅产品检验报告。

➤ 性质与应用

METOLAT® P 871 被建议使用方式为混凝土与添加剂先干混或稀释再加入水中应用, METOLAT® P 871 减少水泥系统中的收缩亦可当作成膜助剂。

➤ 主要应用范围

1. Cementitious mortars
2. 自流平系统
3. 砂浆(Cement based)
4. 粉体系统

➤ 建议添加量与使用方法

一般对涂料全量的添加量 METOLAT® P 871 为 **0.1~0.2%(当成模助剂用)**。METOLAT® P 871 为 **0.5~5.0%(当成防缩助剂用)**, 为达到最佳效果, 请预先测试。

➤ 储存和运送

METOLAT® P 871 会有轻微的吸湿现象, 有机成份在高温下会慢慢的蒸发。但若储存在 15~25℃(即室温)下会比较好。在储存时, 本产品 在密闭罐中其保存期限为出厂日后的 12 个月内。

➤ 包装

纸袋包装, 净重: 18KG/包, 540KG/栈板。

备注:

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:



工厂: 中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话: +86-21-32513560 传真: +86-21-32513556

免费咨询热线: 400-021-8700 网址: www.titanos.cn 微信服务号: ytservice 微信订阅号: e-titanos