AGITAN® 281
水系涂料用消泡剂

- **化性与物性：**
  - ✓ **组成：**
    液态的碳氢化合物、拨水的二氧化硅、合成的共聚物和非离子型的乳化物的混合物
  - ✓ **外观：**褐色的油稠状液体
  - ✓ **一般性质**

活性份	约 100%
粘稠度	中等黏度
密度(在 20℃下)	约 0.96g/ml
闪火点	高于 140℃
水中溶解度	易乳化，成稳定的乳液，分层很慢
pH(2%在蒸馏水中)	约 5.0

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

- **性质与应用**

由于 AGITAN®281 的易乳化性，在配方中有很宽的添加范围，可在清漆、高颜料系统、低粘度体系和乳液制造过程使用。

主要用途：

建筑涂料；建材；工业和木器涂料；汽车漆；印刷油墨和胶粘剂。

- **应用、建议添加量与使用方法**

为达到最佳效果，请预先测试。

对涂料全量的建议添加范围为 **0.1 ~ 0.5%**。如果需要，可以将添加的量放大至 1%。通常添加方式为颜料研磨时不需稀释以前添加的方式添加以达到最佳的分散和泡沫控制，为加强分散和研磨，AGITAN®281 可以预稀释在水中再添加。

- **储存和运送**

AGITAN®281 对温度并不敏感，但若储存在 15~25℃(即室温)下会比较好。产品在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

- **包装**

大桶装 140 KG 净重，小桶装 25 KG 净重。

备注：

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。