

AGITAN[®] 765

技术信息

水性木器涂料消泡剂

成分:	改性有机聚硅氧烷, 非离子型	
外观:	液体	
颜色:	淡黄色, 浑浊	
典型物性:	活性成分:	约100 %
	粘度:	低粘度
	20°C时的密度:	约0.98 g/cm ³
	水中溶解度:	不可溶
	pH (在去离子水中2%):	approx.3.5

以上信息仅供参考, 不得作为产品规格进行发布。如有微小偏差, 不会影响产品的应用和功能。有关相应的具体规格, 请查阅产品分析检验证书。

特性/应用: AGITAN 765是一种高效的硅氧烷消泡剂, 专门设计用于水性木器涂料。它具有出色的即时消泡和长期消泡效果。由于其优异的相容性, 非常适用于地板漆和HVL P喷涂涂料。

主要应用:

- 木器涂料和地板漆
- 工业涂料
- 印刷油墨
- 胶黏剂

建议用量/用途: 按总配方计算, 推荐添加量范围为 0.2%至 1%。建议进行梯度测试以确定最佳添加量。由于其良好的可乳化性, AGITAN 765 也适用于低粘度体系。

储存/处理: AGITAN 765 对低温不敏感, 但为了有更好的使用效果, 应将其储存在 15 至 25°C 之间。产品储存期间可能分层。在使用前必须将其充分搅拌。在未开封的桶中, 最短保质期为自生产之日起 15 个月。

包装: IBC 吨桶净重 1000 kg, 大桶净重 140 kg, 小桶净重 25 kg。

本文中的技术建议基于大量实验数据得出, 本公司不对产品在其他配方中的性能作任何保证。客户须在自己的系统中验证所购产品的性能。本技术数据表取代此前发布的旧版技术数据表。

EN

修订日期: 2017 年 7 月

MÜNZING CHEMIE GmbH
Münzingstrasse 2
74232 Abstatt

电话: +49(0)7131/987-0
传真: +49(0)7131/987-125
sales.pca@munzing.com
www.munzing.com