

AGITAN® A200

水系涂料用消泡助剂

AGITAN® A200

专为半光、高光建筑涂料而设计和开发的抑泡消泡剂。

AGITAN® A200 是一种高新技术的聚乙烯蜡类的消泡剂，具有最适宜的粒径分布，适用于有光建筑涂料和水性工业涂料制造。相对小粒径的蜡能够提供早期的消泡性并具有消泡的持久性，对涂料的光泽及干膜的外观没有影响。AGITAN® A200 分散性能优异，因此特别推荐用于低剪切速率下的制造过程，对于刷涂、滚涂、喷涂过程中产生的泡沫具有优异的消泡效果。

特征

- 在平光和有光涂料中应用性能优异
- 迅速的破泡性，消泡持久性能优异
- 提高光泽的一致性，防止鱼眼的产生
- 优异的流动、流平性
- 高性价比
- 高的膜丰满度和遮盖力

一般性质

外观	灰白色不透明液体
粘度（布氏粘度计，2 [#] ，10rpm，25℃）/cps	≤1000
固含量/%	98~100
比重（理论值）/25℃	0.816~0.888
闪点/℃	196

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

主要应用范围建议与使用方法

特别推荐用于建筑涂料（半光/高光）、水性工业漆和上光漆/清漆，在高光漆和汽车漆中也可以使用。一般添加量为 **0.1~0.3%**，如果需要，也可以添加到 1%。为达到最佳效果，请预先测试。

AGITAN® A200 在制造过程中的任何阶段都可以添加，在调漆阶段（低剪切搅拌阶段）添加效果最佳。

储存和运送

AGITAN® A200 储存在室温下即可，为达到最佳使用效果，在使用前请先搅拌混合。温度过高或过低不会影响使用性能，如果产品凝结，放在室温环境解冻，并在使用前搅拌均匀。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

包装 大桶装 400Lbs./181.44kg.净重，小桶装 37Lbs./16.78kg.净重。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos