

AGITAN® A206E

水系涂料用消泡助剂

AGITAN® A206E

为新兴的和尖端的水性涂料要求而设计和开发的消泡剂。

AGITAN® A206E 利用二氧化硅作为基本的消泡活性成分，二氧化硅的硬度使初期的消泡效果和消泡的持久性能优异，AGITAN® A206E 含有乳化剂，在研磨和调漆阶段尤其是调漆阶段具有优异的消泡效果。它属于非离子型的产品，因此在很宽的 pH 值范围内（pH=2~14）具有良好的作用。

一般性质

外观	灰白色不透明液体
粘度（布氏粘度计，2 [#] ，10rpm，25℃）/cps	500~1500
固含量/%	100
比重（理论值）/25℃	0.876~0.900
闪点/℃	196

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

主要应用范围建议与使用方法

特别推荐用于建筑乳胶漆（无光/半光）的调漆阶段、木器漆、地板漆和胶粘剂（丙烯酸、EVA、VA 乳胶树脂），一般添加量为 **0.1~0.3%**。为达到最佳效果，请预先测试。AGITAN® A206E 在制造过程中的任何阶段都可以添加。

储存和运送

AGITAN® A206E 储存在室温下即可，为达到最佳使用效果，在使用前请先搅拌混合。温度过高或过低不会影响使用性能，如果产品凝结，放在室温环境解冻，并在使用前搅拌均匀。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

包装 大桶装 400Lbs./ 181kg.净重，小桶装 37Lbs. / 17kg 净重。。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos