

AGITAN® DF 581B

水性系统用消泡助剂

物化特性

组成:

轻油和非离子型表面活性剂的混合物，无 APEO。

外观:	液体
颜色:	白色，混浊
典型特性:	
活性组分:	约 100%
粘度:	150-350mPa s
密度/20℃:	约 0.83g/cm ³
闪点:	>70℃
水中溶解性:	可乳化
pH (2%的去离子水溶液):	约 7

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

产品特性及应用

AGITAN® DF 581B 适用于所有常规的乳液系统，能提供如下性能:

- 通用性极广
- 消泡速度非常快
- 不含有机硅
- 酸性和碱性条件下均可使用

主要应用于：建筑涂料、粘合剂、聚合过程、清洗剂、化学加工。

建议加量及使用

AGITAN® DF 581B 在使用前应搅拌均匀，为了便于添加，可以预稀释后使用，一些典型应用的推荐加量如下：

水性涂料		一般化学加工	
装饰涂层	0.1-0.3%	废水处理	100-500ppm
公共设施、建筑工程、ACE	0.1-0.3%	稀释液	0.05-0.1%
粘合剂	0.05-0.3%	清洗剂	0.1-0.3%
合成及天然乳胶		印花胶浆	0.1-0.3%
合成及应用	0.1-0.3%	蜡乳液	0.1-0.2%
浸涂（抗蹼剂）	0.05-0.2%	农药	0.1-0.3%

储存和运送

AGITAN® DF581B 不易冻结，但最好储存在 5-35℃之间，在使用前请先搅拌混合。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos