

# AGITAN® DF 681F 水性系统用消泡助剂

## 物化特性

### 组成:

矿物油和非离子型表面活性剂的混合物，无 APEO。

外观:	液体
颜色:	黄色，混浊
典型特性:	
活性组分:	约 95%
粘度:	600-1200mPa s
密度/20℃:	约 0.88g/cm <sup>3</sup>
闪点:	>200℃
水中溶解性:	不溶
pH (2%的去离子水溶液):	约 7

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化学物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

## 产品特性及应用

AGITAN® DF 681F 适用于所有常规的乳液系统，能提供如下性能：

- 在生产、罐装及应用过程中具有良好的抑泡性，脱泡性
- 通用性极广、相容性好
- 长效性好
- 作用于非常宽的 pH 值范围

主要应用于：建筑涂料，胶粘剂，聚合物，UV 印刷油墨

## 建议加量及使用

AGITAN® DF 681F 在使用之前必须搅拌均匀，不需要稀释直接使用。建议加量如下：

涂料		粘合剂	
无光涂料	0.1-0.3%	淀粉、糊精、干酪素	0.1-0.2%
丝光和半光涂料	0.1-0.3%	丙烯酸、醋酸乙烯酯、聚乙烯醇	0.1-0.3%

## 合成及天然乳胶

合成及应用	0.1-0.3%
-------	----------

## 储存和运送

AGITAN® DF681F 不易冻结，但最好储存在 5-35℃ 之间，在使用前请先搅拌混合。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

**包装** 大桶装 125kg.净重，小桶装 25kg.净重。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556  
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos