MÜNZING
CREATING ADDITIVE VALUE

AGITAN® DF 691
水性系统用消泡助剂

物化特性

组成：

矿物油和非离子型表面活性剂的混合物，无 APEO。

外观：	液体
颜色：	棕色，混浊

典型特性：

活性组分：	约 100%
粘度：	800-1400mPa s
密度/20℃：	约 0.87g/cm3
闪点：	>190℃
水中溶解性：	可乳化
pH（2%的去离子水溶液）：	约 7.5

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

产品特性及应用

AGITAN® DF 691 适用于所有常规的乳液系统，能提供如下性能：

-高效率
-通用性极广
-相容性良好
-作用于非常宽的 pH 和温度范围

建议加量及使用

AGITAN® DF 691 在使用之前必须搅拌均匀，为便于使用，在使用之前可以预稀释。水性应用的建议加量如下：

水性涂层		**清洗液和清洁剂**	
-装饰涂层	0.1-0.4%	清洁剂-粉末/液体	0.3-0.5%
-公共设施、建筑工程、ACE	0.1-0.5%	碱性洗刷剂/清洗剂废水处理	0.05-0.2%
印刷油墨	0.1-0.3%	含皂、乳化剂、润湿剂体系	10-100ppm
粘合剂	0.1-0.3%		
纸张涂料	0.1-0.3%		
合成及天然乳胶		**建材**	
合成及应用	0.1-0.3%	水泥与混合物	0.1-0.3%
地毯衬背，纸张涂料	0.1-0.3%	有粘性的系统	0.2-0.5%

储存和运送

AGITAN® DF691 不易冻结，但最好储存在 5-35℃之间，在使用前请先搅拌混合。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

包装 大桶装 125kg.净重，小桶装 25kg.净重。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：

TITANOS 工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos