

AGITAN® DF 6236M

水性和非水性系统用消泡助剂

物化特性

组成:

矿物油和非离子型表面活性剂的混合物，无 APEO。

外观:	液体
颜色:	黄色，混浊
典型特性:	
活性组分:	约 100%
粘度:	200-800mPa s
密度/20℃:	约 0.89g/cm ³
闪点:	>170℃
水中溶解性:	可乳化
pH (2%的去离子水溶液):	约 7.5

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化学物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

产品特性及应用

AGITAN® DF 6236M 适用于所有常规的乳液系统，能提供如下性能：

- 长效性优异
- 稳定作用于宽的 pH 值范围
- 良好的相容性

主要应用于：水性涂料，合成树脂（非水性）

建议加量及使用

AGITAN® DF 6236M 在使用前搅拌均匀，无须稀释添加，一些典型应用的推荐加量如下：

合成树脂（非水性）：		水性涂料：	
硝化纤维、聚酰胺、聚氨酯	0.2-0.4%	公共设施、建筑工程、ACE	0.1-0.3%
PVC 溶胶	0.4-0.6%	印刷油墨	0.1-0.3%
非水性涂料	0.1-0.3%		
非水性油墨	0.05-0.1%		
非水性粘合剂	0.2-0.3%		

储存和运送

AGITAN® DF6236M 不易冻结，但最好储存在 5-35℃ 之间，在使用前请先搅拌混合。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos