

AGITAN® DF 6685 水性系统用消泡助剂

物化特性

组成:

液态碳氢化合物和非离子型表面活性剂的混合物，无 APEO。

外观:	液体
颜色:	黄色，混浊
典型特性:	
活性组分:	约 100%
粘度:	400-1000mPa s
密度/20℃:	约 0.87g/cm ³
闪点:	>190℃
水中溶解性:	可乳化
pH (2%的去离子水溶液):	约 8

上述数据只提供作为参考使用，并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时，产品的应用及性能都不受影响，有关于详细规格数据，请查阅产品检验报告。

产品特性及应用

AGITAN® DF 6685 适用于所有常规的乳液系统，能提供如下性能：

- 在生产、罐装及应用过程中具有良好的抑泡性，脱泡性
- 高性价比
- 相容性好
- 长效性优异

主要应用于：胶粘剂，建筑涂料和建材

建议加量及使用

为最有效使用 AGITAN® DF 6685，在颜料研磨阶段添加 2/3，而另 1/3 用于后添加，一些典型应用的推荐加量如下：

水性涂料:		建材:	
亚光漆	0.1-0.3%	瓷砖粘合剂、灰泥等	0.1-0.3%
丝光、半光漆	0.2-0.4%	水泥预混合物	0.1-0.2%
水泥漆	0.1-0.4%	粘合剂:	
		淀粉、糊精、干酪素	0.1-0.2%
		丙烯酸、PVAc、PVOH	0.1-0.3%

储存和运送

AGITAN® DF6685 不易冻结，但最好储存在 5-35℃ 之间，在使用前请先搅拌混合。在密闭罐中的保存期限为出厂日后的 12 个月内。

备注： 本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：



工厂：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号 电话：+86-21-32513560 传真：+86-21-32513556
免费咨询热线：400-021-8700 网址：www.titanos.cn 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos