

## AGITAN® P 833 水系涂料用粉体消泡剂

### ➤ 化性与物性:

- ✓ **组成:** 液态碳氢化合物和聚乙二醇的混合物吸附在无机介质上
- ✓ **外观:** 粉体
- ✓ **颜色:** 白色
- ✓ **一般性质**

活性份	约 42%
黏稠度	可任意流动的粉体
外观密度(在 20℃下)	约 390g/l
水中溶解度	拨水物质, 可于水中分散

上述数据只提供作为参考使用, 并不做为详细规格的说明书。产品的化性物性性质若有微小的偏差时, 产品的应用及性能都不受影响, 有关于详细规格数据, 请查阅产品检验报告。

### ➤ 性质与应用

AGITAN® P 833 被建议使用方式为混凝土与添加剂先干混再加入水中应用, AGITAN® P 833 的添加会使溶液的气泡很少, 特别是几乎不含空气的水性浆或泥块。

在有些灰泥系统中, AGITAN® P 833 会有一些塑化的效果, 意即此产品在系统中分散的特性增加。

AGITAN® P 833 非常适用于无接缝的地板材产业中。

### ➤ 主要应用范围

1. Joint fillers 和补土
2. 自流平系统
3. 砂浆(Cement and anhydride based)
4. 水泥
5. 石膏
6. 灰泥
7. 粉体涂料
8. 胶黏剂

### ➤ 建议添加量与使用方法

一般对涂料全量的添加量 AGITAN® P 833 为 **0.1~1.0%**。AGITAN® P 833 因为有非常好的流动性, 固其工作操作性良好及运输性都非常方便。

为达到最佳效果, 请预先测试。

### ➤ 储存和运送

AGITAN® P 833 对温度并不敏感, 但若储存在 15~25℃(即室温)下会比较好。再储存时, 本产品必需在密闭罐中以防止水的蒸发, 其保存期限为出厂日后的 12 个月内。

### ➤ 包装

纸袋包装, 净重: 20KG/包, 600kg/栈板。

备注:

本说明书仅供参考之用, 不具任何保证性质, 请预先试用其适用性。我们建议仅使用在工业级产品。

欢迎使用以下方式与我们取得联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:



工厂: 中国上海市青浦区崧泽大道 5350 号

电话: +86-21-32513560 传真: +86-21-32513556

免费咨询热线: 400-021-8700 网址: www.titanos.cn 微信服务号: ytservice 微信订阅号: e-titanos