

产品名称:	铝银浆	产品型号:	ZT200C
品牌商标:	颜钛	产品类型:	普通漂浮型铝银浆

应用介绍: 产品主要用于船舶漆, 金属锤纹漆, 反光涂料, 防腐涂料

注意事项: 每次使用铝银浆之前请务必必要试样确认

在分散铝银浆时采用预分散的方法

避免搅拌分散过程中长时间使用高速分散设备

酸值过高的树脂体系会影响铝银浆的漂浮力

储存须知: 应保持容器紧闭密封, 建议储存温度为 10-35°C

避免直接暴露在阳光直射, 雨水和高湿度的环境中

启封后如果有用不完的铝银浆应立即密封, 防止溶剂挥发, 产品氧化

包装规格: 25 公斤铁桶装

质保期限: 商标生产日期起 12 个月 (条件: 保持容器密封, 置于阴凉通风地点存储)

指标项	指标值	检测方法 (公司标准)
中位径 D50 (μm) D50 Particle Size, (μm)	15±1	激光粒径分析仪
不挥发份 (%) Non Volatile Content, (%)	65±2	105°C恒温干燥箱
水份含量 (%) Water Content, (%)	≤0.15	水分测定仪
水面遮盖力 (cm ² /g) Water Coverage (cm ² /g)	18000	HG/2456.1-2013
漂浮力 (%) Leafig value(%)	≥80	HG/T2456.1-2013
湿法筛网通过率 < 45μm(≥%) Wet Sieve Pass Rate < 45μm	≥99.0	325 目筛网

欢迎使用以下方式与我们取得联系, 以获取更多产品信息、样品支持和技术服务:

安徽银箭颜钛新材料有限公司

地址: 安徽省霍山经济开发区迎宾大道 8 号

热线: 400-021-8700

网址: <http://www.yclmall.com>