



淳泰™

R-900 钛白粉

产品信息

产品说明

淳泰™ R-900是一种采用氯化法工艺生产的金红石型钛白粉，主要适用于内墙涂料应用。它是精细、干燥的白色粉末，并具有以下基本特性。

表1

淳泰™ R-900的分析和物理性质

性能	R-900
二氧化钛，最低重量 %	94
氧化铝，重量 %	4.3
无定形二氧化硅，重量 %	—
比重	4.0
重量体积，升/千克(加仑/磅)	0.25 (0.03)
有机处理	无
颜色CIE L*	99.8
粒度中值，微米	0.41
吸油量	15.2
pH	8.1
30°C (86°F) 时的电阻值，千欧姆	12
碳黑底彩	12.4

*注：除非另行说明，表中所有值都是标准值

使用建议

淳泰™ R-900是通用型室内用颜料，具有高光泽、高遮盖力和优异分散性，建议使用在：

- 内墙建筑涂料
- 室内工业涂料
- 粉末涂料
- 卷钢涂料
- 集装箱涂料
- 电泳漆

关于产品安全防护措施，请参考相关材料安全性数据表(MSDS)

货物运输

淳泰™ R-900的干粉包装分为25公斤纸袋、500公斤和1公吨太空袋包装。货物运输分为整柜(20公吨)起运的美金贸易，以及在中国地区进行陆路装运的现货贸易。散包订购，也可通过获得钛白科技授权的经销商购买。

产品存储

如只要避免直接接触潮湿环境，淳泰™ 钛白粉可以无限期储存。

若需了解更多产品信息或索取以上样品，请浏览淳泰™ 官方网站：
www.titanium.chemours.cn

注意：不可使用科慕公司的材料在涉及人体永久植入或体液及组织的医疗应用，除非该材料的提供是根据一个与科慕公司医疗应用政策一致并明确表示预期用途的书面合同。欲获取更多信息，请联络科慕公司的代表。您也可以至以下网站www.teflon.com/industrial下载“科慕公司医疗应用的政策” C-00000和“科慕公司医疗应用的注意要点” C-00000。有关医疗急救，泄漏或其他紧急状况，在美国境内请拨打(800)411-7515。在美国境外请拨打(302)774-1000。

此处提供的信息来自科慕公司认为可靠的技术资料以供客户免费查阅，应由能判断风险的专业人士所斟酌使用。并且使用者本身的特定使用条件可以符合无健康与安全危害。由于产品的使用条件并不在我们的控制范围，因此科慕公司无法做任何保证，明示或暗示，或承担任何有关使用此信息的信息。如同使用任何材料，评估任何混合物物质在其最终用途的条件下是否符合规范是极其重要的。此处所提供的信息，无法被视为授权下的操作或建议侵犯任何专利。

本文内容的任何部分均不可转载，储存于检索系统或任何形式传播。亦不可透过任何电子，机械，列印或其他未经科慕公司事先书面许可的方式复制。

欲获取其他信息，欢迎浏览钛白科技官网：www.Tipure.com

© 2015 The Chemours Company TT, LLC. 版权所有。Ti-Pure™ (淳泰™)及其它关联标识是The Chemours Company TT, LLC.的商标或版权。Chemours™及其标识是科慕公司的商标。

Replaces: H-65962-6
C-10471 (11/15)