

<b>产品名称：</b>	<b>铝银浆</b>	<b>产品型号：</b>	<b>ZDW7105</b>
<b>品牌商标：</b>	颜钛	<b>产品类型：</b>	水性铝银浆

应用介绍：产品广泛应用于水性油墨，水性塑胶漆，乳胶气球等领域

用法推荐： 第一步：建议以 1：1.5 或 1：2 的比例把铝浆预先分散在助溶剂

（醚、醇或去离子水中的一种或几种）中，在预分散时添加润湿分散剂会有更好的分散效果。建议使用前最好可以提前浸泡一夜。

第二部：将水性树脂或乳液同其他助剂按照配方的比例加入分散缸，搅拌均匀

第三步：在搅拌状态下将铝浆分散液加入到分散好的水性体系中，低速搅拌（建议用桨叶式分散，转速控制在小于 800r/min）均匀，确保其完全分散，使颜料尽量得到更理想的效果。

储存须知：应保持容器紧闭密封，建议储存温度不超过 25°C

避免直接暴露在阳光直射，远离明火，腐蚀性介质，水等，湿度不超过 60

启封后如果有用不完的铝银浆应立即密封

包装规格：15 公斤铁桶装

质保期限：未开封的水性铝银浆商标生产日期起 12 个月（条件：保持容器密封，置于干燥通风地点存储），制漆后建议存储不超过 6 个月

指标项	指标值	检测方法（公司标准）
中位径 D50 (μm) D50 Particle Size, (μm)	5±1	激光粒径分析仪
不挥发份 (%) Non Volatile Content, (%)	55±2	105°C恒温干燥箱
析氢量 (ml/g) Hydrogen hydrosising (ml)	≤15	HG/T2456.5-2016
密度 g/cm <sup>3</sup>	1.35	振实密度测试仪
湿法筛网通过率 < 45μm(≥%) Wet Sieve Pass Rate < 45μm	≥99	325 目筛网
贮存稳定性 Storage Stability	涂膜无颗粒，与室温贮存遮盖无明显下降	50°C±2°C，7 天

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：

**安徽银箭颜钛新材料有限公司**

地址：安徽省霍山经济开发区迎宾大道 8 号

电话：0564-7269666 传真：0564-7269777

热线：400-021-8700

网址：http://www.ahtitanos.com

http://www.yclmall.com

