



技术指标 TECHNICAL DATA SHEET

产品名称：**铝银粉**

产品型号：**TPR1770**

品牌商标：颜钛

产品类型：硅包型铝银粉

应用介绍：产品主要应用于粉末涂料

用法推荐：制粉漆时首选绑定使用，也可以外混，内挤使用

建议铝银粉添加量为不超过 5%

注意事项：避免使铝银粉在空气中漂浮，避免静电和其他可致燃的物体和行为

储存须知：应保持容器紧闭密封，建议储存温度不超过 25°C

避免直接暴露在阳光直射，远离明火，腐蚀性介质，水等，湿度不超过 60

启封后如果有用不完的铝银粉应立即密封

包装规格：10 公斤铁桶装

质保期限：未开封的铝银粉储存期为 12 个月，如果超质保期限建议使用前先小试

指标项	指标值	检测方法（公司标准）
中位径 D50 (μm) D50 Particle Size, (μm)	70±2	激光粒径分析仪
不挥发份 (%) Non Volatile Content, (%)	≥97	105°C恒温干燥箱
二氧化硅包覆量 Resin Content(%wt)	15	
湿法筛网通过率 < 150μm(≥%) Wet Sieve Pass Rate < 150μm	99.0	100 目筛网

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：

上海鸿运源化工有限公司

地址：上海市普陀区真北路 915 号 2102 室

热线：400-021-8700

网址：<http://www.yclmall.com>