

EH6513 水性环氧固化剂

供应形式：60%水溶液

Key features

产品特性

- 耐酸好
- 耐化学性能好
- 耐盐雾性好
- 干性好

Market segments

应用领域

- 轨道交通
- 工程机械
- 石油储罐

Specifications

特性参数

项目	技术指标	单位
外观	黄色透明液体	/
粘度, 25℃	2000-15000	mPa.s
活泼氢当量 (供应)	284	g/mol
胺值	100-200	mgKOH/g

Applications

使用方法

- 建议与水性环氧树脂EP136、EP137和EP148配合使用
- 本品可研磨，研磨温度控制在50℃以下
- 本品可以使用乙二醇丁醚或丙二醇甲醚作为助溶剂

Packaging and Storage

包装与储存

- 50KG塑料桶/200KG塑料桶
- 0-40℃储存于阴凉、干燥、通风处。保质期为6个月，超过保质期经检测合格仍可继续使用

