

TiONA® 3

产品数据表

www.tronox.com

产品描述: TiONA®3是经过重度处理的氯化法金红石型钛白粉，专为在CPVC上配制的平涂乳胶漆上提供优异的遮盖力和良好的涂膜完整性而设计。TiONA®3还为成品漆中带来易于渗入性和出色的稳定性，还有很高的干膜遮盖遮光性（遮盖力），

主要特点:

- 专为平光/亚光涂料产品设计
- 高着色力
- 在CPVC上具有优异的干膜遮盖遮光性（遮盖力）
- 卓越的储存稳定性

应用领域: 建议可在以下材料中对TiONA® 3进行评估:

- 消光高遮盖油墨
- 高PVC平涂室内乳胶漆和溶剂涂料
- 建筑涂料

典型特性:

- TiO₂ 含量:

81%

- 表面处理:

氧化铝, 氧化硅

- 吸油量:

35克/100克

- pH:

8.5

- 比重:

3.8

- 体积密度:

0.69公斤/升或43 磅/立方英尺

- 颗粒大小

0.25微米

圆盘式离心机一平均直径（公称直径）:

0.36微米

- 光散射一均值（外径）:

*颗粒大小结果取决于测量方法。请联系您当地的Tronox技术服务代表了解详情。

其他信息: TiONA® 3符合以下标准:

- ASTM D476 类型 II
- BS EN ISO 591-1:2000 类型R3
- ECIIN: 列于EINECS 标准号236-675-5
- CAS 编号13463-67-7
- 颜色索引号77891, 6号白颜料

监管状态: TiONA®3已获得多类监管批准,可用于全球多种应用.请访问 www.tronox.com 或联系您的Tronox销售代表了解详情。也可将监管信息请求提交至 chemprodsteward@tronox.com ,

联系方式: 电话: 021-61071788
杨先生 13916616236

地址: 上海市普陀区东新路88弄23号2楼2A

TiONA® 是在美国以及全球其他国家/地区内的注册商标。除适用法律另行规定之外,本资料的任何内容都不得被视为任何声明或保证,无论明示或暗示。本资料内的推荐和建议需读者自行研究和确认。Tronox Holding plc 及其子公司和附属机构(“卖方”)的产品仅根据产品规格出售,并且适用卖方标准销售条款,而不随附任何明示或暗示的在法律或事实上对产品的适用性或特定用途的适用性做出的保证。买主需自行进行测试,以确定该等产品对其特定用途的适用性。文中有关卖方产品或工艺的可能用途方面的陈述无意作为推荐意见,也无意许可使用该等产品或工艺侵犯任何专利或无照使用专利发明。由于无法获知产品的具体最终用途,我们对产品是否符合食品接触法律或法规不做任何声明或保证。使用前请参考安全数据表(SDS)中有关本产品的安全信息。本文件不构成规格说明。产品技术规范备索。