

## 技术数据表

## WE68 改性自乳化环氧酯树脂

供应形式：69%溶液（已中和）

## Key features

## 产品特性

- 水分散体热储稳定性好
- 干燥快
- 硬度增长快

## Market segments

## 应用领域

- 轻防腐
- 汽车零部件
- 绝缘漆

## Specifications

## 特性参数

项目	技术指标	单位
外观	黄色至棕色透明粘稠液体	/
粘度, 30°C	10000-80000	mPa.s
固体含量	69±2	%

## Applications

## 使用方法

- 建议配套使用催干剂QD01或QD25
- 本品可研磨，研磨温度控制在50°C以下
- 如需要，可以使用乙二醇丁醚或丙二醇甲醚作为助溶剂

## Packaging and Storage

## 包装与储存

- 200KG铁桶
- 0-40°C储存于阴凉、干燥、通风处。保质期为12个月，超过保质期经检测合格仍可继续使用

