橡胶炭黑产品技术指标
TECHNICAL SPECIFICATIONS

项目 / 品种	N220	N234	N330	N326	N550	N660
吸碘值 g/kg I_2 Absorption Number	121±5	120±5	82±5	82±5	43±5	36±5
DBP 吸收值 $10^{-5}m^3/kg$ DBP Absorption Number	114±5	125±5	102±5	72±5	111±5	90±5
NSA 表面积 $10^3m^2/kg$ NSA Surface Area	112~126	112~126	71~85	71~85	34~46	29~41
粒径 nm Efective Size	20~25	20~25	25~35	25~35	50~60	55~65
着色强度 % Tint Strength	108~124	115~131	96~112	103~119	-	-
45μm 筛余物 %≤ 45μm Sieve Residue	0.015	0.015	0.015	0.015	0.03	0.03
灰分 %≤ Ash Content	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
加热减量 %≤ Heating Loss	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
300%定伸应力 Mpa ≥ Stress at 300% Elongation	-2.0±1.6	-0.1±1.6	-0.6±1.6	-3.6±1.6	-0.6±1.6	-2.3±1.6

产品应用推荐							
色母粒	◊	◊	◊	◊			
胶版印刷油墨	◊		◊				
涂料色浆				◊			
印花色浆	◊	◊	◊				
橡胶制品	◊	◊	◊	◊	◊	◊	◊

欢迎使用以下方式与我们取得联系，以获取更多产品信息、样品支持和技术服务：
上海颜钛实业有限公司 地址：中国上海市青浦区崧泽大道 5350 弄 3-4 号
电话：+86-21-39876888 传真：+86-21-39876671 热线：400-021-8700
网址：www.yclmall.com 微信服务号：ytservice 微信订阅号：e-titanos
TITANOS